

PANEL LIDERwood®
Descripción del producto

Panel de plywood constituido por dos elementos principales: piel de poliéster y madera, unidos por adhesivo bicomponente poliuretánico.

Composición básica del panel

Cara Exterior	Piel de poliéster	
	Color Standard: +/- Ral 9016 Gramaje: 675GR Resistente a la Radiación UV Apto para transporte alimentario	Se puede montar otro según pedido. Se puede montar otro según pedido.
Núcleo	Plywood	Varios gruesos. (disponible ficha técnica del proveedor)
Cara Interior	Piel de poliéster	
	Color Standard: +/- Ral 9016 Gramaje: 375GR Resistente a la Radiación UV Apto para transporte alimentario	Se puede montar otro según pedido. Se puede montar otro según pedido.
Adhesivo	Mezcla de bicomponente poliuretánico (Poliol + Isocianato)	

Dimensiones Standard

Largo	Ancho	Gruesos Standard (mm)
Hasta 13600 mm	> 1900	15,5mm / 21mm / 30mm
	< 3000	

Propiedades Mecánicas

		Norma
Comportamiento a Compresión	7903 σ_{10} (Kpa)	UNE-EN 826:1996
Resistencia a tracción	4280 F_m (N)	UNE-EN 1607:1997
	427 σ_m (Kpa)	
Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de Temperatura y Humedad	$\Delta\epsilon_d < 2 \%$	UNE-EN 1604:1997